



**GRĪDU
EKSPERTI**
by ART8

BOSTIK STARTAC OUTDOOR

TEHNISKO DATU LAPA

Versija 31.05.2016

MATERIĀLA APRAKSTS

Skjdinātājus un plastifikatorus nesaturoša divkomponentu poliuretāna līme augstas izturības un ilgmūžības nodrošināšanai līmetajiem savienojumiem.

PIELIETOJUMS

Ipaši piemērota gumijas grīdas segumu pielīmešanai uz slīpumiem publiskās telpās. Piemērota arī lielākajai daļai celtniecības materiālu no koka, alumīnija, PVC, cinkota tērauda, kā arī vidēji cietu flīžu, akmens un cementa materiālu līmešanai. Izmantojama arī minigolfa laukumu segumu un maksliģās zaļes segumu pielīmešanai. Izmantojama gan telpās, gan ārpus telpām.

DARBA INSTRUKCIJA

PAMATNE

Pamatnei jābūt tīrai, gludai, stingrai, bez putekļiem, netīrumiem, līmes un krāsas atlikumiem. Ja nepieciešams, pamatni var izlīdzināt ar šīm nolūkam paredzētu Bostik grīdas izlīdzināšanas maisījumu. Betona pamatnes mitrums nedrīkst pārsniegt AMA House norādītās maksimālās vērtības. Līmes, pamatnes un grīdas seguma temperatūrai jābūt vismaz +18°C. Līmejot gumijas grīdas segumus relatīvais mitrums (RF) pamatnē nedrīkst pārsniegt 85%.

LĪMESANA

Startac Outdoor iepakojums sastāv no divām daļām. Apakšējā daļā ir pamatkomponente un augšējā iepakojuma daļā cietinātājs. Katrā daļā esošais vielas daudzums ir saskaņots tā, lai gatavais maisījums butu pareizajās proporcijās. Pievienojiet cietinātāju pie pamatkomponentes un sajauciet ar elektrisko maisītāju, kurš aprīkots ar piemērotu mikseri, zemos apgriezienos, līdz maisījuma krāsa kļūst viendabīga. Līmi uzklājiet ar līmes lāpstiņu, kuras robojums paredzēts attiecīgajam grīdas segumam. Sajaukto līmi jāizmanto 45 minūšu laikā. Ieklājiet grīdas segumu un stingri piegludiniet. Jebkuri līmes traipi nekavējoties jānotīra ar piemērotu līdzekli. Esiet uzmanīgiem pie šuvēm. Nenoslēdziet grīdas segumu 2-4 stundas pēc pielīmešanas. Grīdas seguma materiālus, kuri nav plastiski, pēc ieklāšanas iespējams nepieciešams slogot ar smilšu maisījumu.

VIDE UN DROŠĪBA

Plašāku informāciju skatiet drošības datu lapā. Lūdzu, ņemiet vērā AFS norādījumus par izociānāta iedarbību.

Bostik AB
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv



BOSTIK

GRĪDU EKSPERTI

by ART8

Īpašības pirms pielīmēšanas	
Tīrīšana	Instrumentus tīrīt ar vaišpirtu pirms līme ir sakaltusi
Blīvums	1,7 kg/L (komponente A + komponente B)
Sausais atlikums	100% no svara
Sajaukšanas proporcija	6,5:1 (komponente A : komponente B)
Iestrādes laiks	0-45 minūtes pie temperatūras +20 °C
Šķīdinātājs	Ūdens
Patēriņš	2-4 m ² / L, atkarībā no grīdas seguma
Darba apstākļi	Temperatūra jābūt no +15°C līdz +25°C. Vislabākie rezultāti tiek sasniegti pie +18-20°C
Derīguma termiņš	12 mēneši neatvērtā iepakojumā pie temperatūras +20°C.
Uzglabāšana	Vēsā vietā, bet nepieļaut sasalšanu
Krāsa	Komponente A: smilškrāsa, komponente B: brūna
Saistvielas	Poliuretāns ar izocināta saistvielu
Īpašības pēc pielīmēšanas	
Degdspēja	Neveicina liesmas izplatīšanos

Atruna:

SIA "Grīdu Eksperti" neuzņemas atbildību par dokumentos sniegtās informācijas pilnīgumu vai precizitāti. Tulkojumi no oriģinālvalodas veikti ar mākslīgā intelekta palīdzību, un tajos var būt neprecizitātes.

Bostik AB,

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, www.bostik.se

SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija
Tel. Nr. 2662663, www.gridueksperti.lv