



# BOSTIK

# GRĪDU EKSPERTI

by ART8

## BOSTIK 3040 COMBI 10

### TEHNISKO DATU LAPA

Versija 23.10.2015

### IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

Videi draudzīga uz cementa bāzes izgatavota rokas špaktele ir ātri cietējoša, ūdensizturīga, paredzēta krituma veidošanai, izlīdzināšanai un dažādiem remontdarbiem. Ieteicamais slāņa biezums ir 1-50 mm. Izstrādājums nesatur kazeīnu.

### LIETOŠANAS SFĒRA

Paredzēta krituma veidošanai, izlīdzināšanai un dažādiem remontdarbiem, var izmantot uz dažādiem cietas un tīras pamatnes veidiem, piemēram, betonam, keramikai, akmenim, PVC, linolejam, kokam u.c. Izstrādājums paredzēts kā pamatne paklājiem, linolejam, PVC, parketam, klinkeram un tamlīdzīgiem materiāliem, izcili piemērota siltajām grīdām. Ja klājat uz citām pamatnēm, sazinieties ar Bostik AB.

### DARBA NORĀDĪJUMI

Pamatne: Nodrošini, lai pamatne būtu bez putekļiem, netīrumiem, eļļas, taukiem, vaska, kā arī stabila un cieta, bez mīksta betona, saplaisājušas virsmas vai tamlīdzīgi. Iespējamie uzslāņojumi jānoslīpē vai jānofrēzē. Pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +10°C. Gruntēšana: Lai uzlabotu adhēziju un nepieļautu strauju izžūšanu, pamatni apstrādā ar Bostik Primer 6000 grunti. Grunti uz normāli uzsūcošām virsmām uzklāj, sajaucot to attiecībā ar ūdeni 1:3. Spēcīgi uzsūcošām virsmām grunti ieteicams uzklāt divas reizes. Uz klinkera, akmens, PVC, linoleja, koka u.tml. materiāliem uzklāj koncentrētu grunti. Maisīšana: Krituma veidošana: 5 kg pulvera pievieno 1,15 litrus ūdens, 25 kg pulvera pievieno 5,75 litrus ūdens. Smalkā špaktelēšana: 5 kg pulvera pievieno 1,3 litrus ūdens, 25 kg pulvera pievieno 6,5 litrus ūdens. Maisīšanu veic ar urbjašai pievienotu jaucēju, izveidojot biezi plūstošu masu bez kunkuļiem. Pagaidiet 2-3 minūtes un samaisiet vēlreiz. Ūdens temperatūrai jābūt no +5 līdz +20°C. Neizmantojiet siltu ūdeni, jo tas izraisa ātru izžūšanu un plaisu veidošanos. Masas temperatūrai jābūt no +10 līdz +20°C. Uzklāšana Izklājiet masu ar lāpstiņu vai dēlīti. Sajaukta masa jāizmanto 20 minūšu laikā. Laiks tomēr ir atkarīgs no slāņa biezuma, temperatūras, pamatnes mitruma un uzsūkšanas spējas. Ja klāj divas kārtas, tad starp kārtām jāuzklāj grunts, turklāt apakšējai kārtai jābūt pilnīgi sausiai. Uzmanību! Ja ir spēcīga saules gaismas, augsta temperatūra, spēcīga ventilācija vai līdzīgi apstākļi, kas varētu paātrināt izžūšanu, virsma pret tiem jāaizsargā.

**Bostik AB,**  
Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

**SIA GRĪDU EKSPERTI**  
Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija  
Tel. Nr. 2662663, [www.gridueksperti.lv](http://www.gridueksperti.lv)



# BOSTIK

# GRĪDU EKSPERTI

by ART8

## DROŠĪBA

Izstrādājums satur cementu un ir kairinošs. Papildu informāciju skatiet izstrādājuma informācijas lapā.

## TEHNISKIE DATI

|                           |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saistviela                | Īpašais cements                                                                                                                                                                            |
| Balastviela               | Dabīgās smiltis, maks. 0,25 mm                                                                                                                                                             |
| Slāņa biezums             | 1-50 mm                                                                                                                                                                                    |
| Izmantošanas laiks        | 10-15 min                                                                                                                                                                                  |
| Var staigāt pa virsmu pēc | apm. 30 min., ja žūšanas temperatūra ir vismaz +18°C                                                                                                                                       |
| Sarukšana                 | <0,5                                                                                                                                                                                       |
| Instrumentu tīrīšana      | Nekavējoties ar ūdeni                                                                                                                                                                      |
| Glabāšana                 | 6 mēneši sausā, vēsā vietā neatvērtā iepakojumā                                                                                                                                            |
| Atkritumu apstrāde        | Apstrādā kā rūpnieciskos atkritumus. Ja ir lielāks daudzums vai tiek izmesti neiztukšoti iepakojumi, sazinieties ar savu atkritumu apsaimniekotāju. Iztukšoti iepakojumi ir pārstrādājami. |
| Ūdens saturs              | Krituma špaktelešana: 23%. Smalkā špaktelešana: 26%                                                                                                                                        |
| Pārklājama ar segumu pēc  | 2-3 stundām. Ja slānis ir biezāks, 1 diena vai relatīvais mitrums ir zemāks par attiecīgajam pārklājumam atļauto vērtību                                                                   |
| Patēriņš                  | apm. 1,5 kg pulvera uz m <sup>2</sup> /mm                                                                                                                                                  |
| Iepakojums                | 5 kg spainis un 25 kg maiss                                                                                                                                                                |
| Triecienizturība          | >30 MPa                                                                                                                                                                                    |
| Lieces stiprība           | >6 MPa                                                                                                                                                                                     |
| Adhēzija pie pamatnes     | >1,5 MPa                                                                                                                                                                                   |

Saistību atruna: mūsu uzrādītie tehniskie dati, kā arī mūsu norādījumi un ieteikumi ir balstīti uz dažādiem testiem un mūsu pieredzi. Tie ir paredzēti, lai palīdzētu lietotājam sasniegt vislabākos iespējamus rezultātus. Tā kā apstākļi lietotāja telpās ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par produkta lietošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem.

### Atruna:

SIA "Grīdu Eksperti" neuzņemas atbildību par dokumentos sniegtās informācijas pilnīgumu vai precizitāti. Tulkojumi no oriģinālvalodas veikti ar mākslīgā intelekta palīdzību, un tajos var būt neprecizitātes.

### Bostik AB

Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tlf: +46 (0)42-19 50 00, [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

### SIA GRĪDU EKSPERTI

Rītausmas iela 7A, Rīga, Latvija  
Tel. Nr. 2662663, [www.gridueksperti.lv](http://www.gridueksperti.lv)